



GOLD SILK

上海金缕金属材料有限公司
Gold Silk (Shanghai) Metal Incorporation

Tel:0086-21-64827090 Fax:0086-21-64835015 E-mail:info@jnlv.cn ADD:Rm.303 Coodongzhi Rd,Shanghai, China

金属珠帘技术参数表

一、金属珠帘的种类

金属珠帘是由不锈钢，铜，碳钢等不同材质，经过机器压成圆形颗粒，榄形颗粒，椭圆形颗粒状在结合金属丝制作而成。颜色主要是电镀上色处理，色彩齐全，光泽艳丽，线条明快，能烘托出展示物冷暖对应的双面性格，自然大方地融入展示空间，充分营造出现代金属的前卫艺术风格。

二、金属珠帘规格参数

项目		技术参数			
产品名称		金属珠帘			
材质		不锈钢，铜，碳钢			
名牌		金缕 （Gold Silk）			
表面处理方式		电镀			
防火等级		A 级			
防护等级		IP65			
使用环境		室内（白天或晚上）			
产地		中国上海			
颗粒样式	圆形	榄形	南瓜形	长短珠	南瓜榄形
图片					
规格	规格误差		重量		重量误差
2.4mm	≤0.5mm		12.0g/m		≤0.5g/m
3.5mm			23.0g/m		
4.0mm			32.0g/m		
4.5mm			34.0g/m		
5.0mm			37.0g/m		
6.0mm			44.0g/m		
8.0mm			90.0g/m		
10.0mm			132.0g/m		
12.0mm			168.0g/m		
15.0mm			330.0g/m		
颜色	银色，金色，溜红古，红古铜，枪黑色等 如需其他颜色则可以根据劳尔国际色卡进行定制。				

备注:

- 1、顾客在提货或收到产品时，应立即对产品的牌号、规格、表面质量及有无腐蚀等检查验收。如有问题应立即提出，妥善处理。对于力学性能，组织性能等问题应在十五天内提出，逾期不提出的客户自行处理。
- 2、验收过的产品应保存清洁、干燥、无腐蚀性气氛的库房内

三、 金属珠帘的应用

金属珠帘种类繁多，颜色各异。不同的规格，它的使用范围也不同。根据实际需要，一般情况下，金属珠帘的选用可考虑一下原则：

1. 金属珠帘直径 6.0mm 至 14.0mm 较多的使用于空间大，塑造性强的地方作为隔断，装饰背景等。
2. 金属珠帘使用环境可分为：酒店，餐厅，商场，酒吧等。
3. 在不同环境中金属珠帘可以作为隔断，装饰背景，灯罩，艺术造型，吊顶等。
4. 金属珠帘颜色分为暖色系和冷色系。如果室内空间小的地方使用，暖色系较多；而在室内空间较大的情况下，根据实际效果，冷色系略多。
5. 金属珠帘其他造型，如榄形，南瓜形，长短形等在装饰使用中较少；以及金属珠帘直径小于 5.0mm 多适用于绑扎各类物件。

四、 金属珠帘的报废标准

金属珠帘生产或者使用到一定的损坏程度时，必须按规定重新生产或者更换。

1. 每一节距（即珠子与珠子之间）的金属丝断裂。
2. 每个金属珠严重变形（变形误差大概在 $\pm 0.3\text{mm}$ ）。
3. 每个金属珠表面开裂（裂缝误差 $\pm 0.5\text{mm}$ ）或珠子大小不均匀（每颗珠子误差 $\pm 0.5\text{mm}$ ）
4. 金属珠之间颜色差异严重不同（误差 $\geq 5\%$ ）

五、 金属珠帘使用、维护与保养

1. 金属珠帘要正确安装（具体见安装说明）
2. 金属珠帘不得超符合使用，不能在冲击载荷下工作，工作环境平稳。
3. 在安装或者储存时，应避免和物体的尖角棱边直接接触，应在接触处垫以麻布等软性织物。
4. 严禁金属珠帘与电源接触，以免发生触电。
5. 金属珠帘在使用时应避免扭结，一旦严重扭结，应立即抖直。使用中应尽量减少弯折次数。
6. 金属珠帘应防止硬质粗糙表面物体磨擦、腐蚀或其他物理条件、化学条件造成的性能降低。
7. 安装前根据使用选择合适的金属珠帘，在使用过程中，要经常检查表面灰尘附着情况；使用后及时保养维护。

六、 金属珠帘的安全检查

金属珠帘的检查可分为日常检验、定期检验和特殊检验。

具体检验方法如下：

（1） 金属珠帘断裂

检查金属珠帘是否断裂，主要是检查金属珠表面裂痕状态。如果金属珠结合口出 $\leq 0.5\text{mm}$ 则属于正常范围内。

(2) 金属珠帘磨损

磨损检查主要是磨损状态和珠帘直径的测量。

(3) 金属珠帘腐蚀

腐蚀有外部腐蚀和内部腐蚀两种。

外部腐蚀和内部腐蚀的检验：目视金属珠帘生锈、点蚀，金属珠帘松弛状态。

(4) 金属珠帘变形或异形

对金属珠帘变形、扁平等进行目检。金属珠帘不应有严重打结也不应有加大的波浪变形。

(5) 金属珠帘表面颜色变化

金属珠帘在使用一段时间（通常 2 年）左右情况下会产生氧化反应，致使珠帘因灰尘附着产生颜色变暗或者颜色略有差异。

以上所有技术参数均有上海金缕金属材料有限公司提供，未经许可，不得擅自转载。

上海金缕金属材料有限公司

地址：上海市徐汇区漕东支路 1-5 号凯翔商务中心 303 室

电话：0086-021-6482 7090

传真：0086-021-6483 5015